

dmd Betonreparatursystem Fließspachtel 25kg



Beschreibung:

- 2-Komponenten-Reparaturgemisch
- bestehend aus Zementpulver und Härter
- Farbe grau

Eigenschaften:

- für flache und tiefe Löcher (5mm bis maximal 100mm)
- sehr schnell belastbar
- selbstglättend
- dauerhaft fester Verbund mit dem Untergrundmaterial ab bereits 5mm Stärke
- staubfrei
- polymermodifiziert, daher doppelt so fest wie normaler Beton
- breiter Temperaturbereich
- sehr hohe Tragfähigkeit
- beschichtbar
- Grundierung nicht erforderlich
- Verbrauch 25kg für ca. 2,5m² bei 5mm Stärke
- Härtezeit ca. 2h abhängig von der Temperatur
- begehbar bereits nach ca. 6h, Verlegetemperatur von +5 Grad Celsius bis +30 Grad Celsius
- Verlegebedingung trocken und nicht in direktem Sonnenlicht
- Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung 5-10 Minuten bei 20 Grad Celsius

Anwendungen:

- zum schnellen Reparieren von flachen und tiefen Löchern in Betonböden
- in Innen- und Außenbereichen
- mit extremer Beanspruchung (z.B. Gabelstapler)

Super schnelle Reparatur auch tieferer Löcher in stark beanspruchten Böden.